SOUDAL

Лист технічної інформації

КЛЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГ 70А

Дата: 25/03/14

Технічні дані:

Консистенція	рідка
Механізм затвердіння	фізична сушка
Відкритий час при 20°C і відн. вологості 65%	Близько 15 мин
Стійкість до води	D3/B3 (DIN 68602)
Щільність	Близько 1,10 г/см^3
Норма витрати	залежить від матеріалу і способу використання: 25-50 г/м^2
Термостійкість	-20 °C до +70 °C

Опис продукту:
70А - готовий до застосування швидковисихаючий клей на базі дисперсії полиоктана винила. Має високу силу кріплення і підвищену стійкість до води. Прозорий після висихання.

Области применения:
- клеение панелей плавающих полов как ламинатовых, так и деревянных
- клеение всяких типов древесины, ДСП, ДВП, фанеры и т.п.
- клеение соединений таких как стыки, впуски и т. п.

Сфери застосування:
- панелі вийняти із заводської упаковки мінімум 24 години перед клеєнням
- накладати клей на стики панелей в такій кількості, щоб після складання з сусіднім елементом і стискування або добивання молотком надлишок клею сплив по усій довжині стику панелі
- надлишок клею видалити вологою ганчіркою
- повну міцність стик досягає через 2 години
- температура обробки: від +5°C до +30°C
- інструменти чистити водою, забруднення з висохлого клею удаляти *Рідиною для видалення плям з клею Soudal*

Зберігання:
24 місяці в закритій фабричній упаковці в сухому прохолодному місці при температурі від +5 ° C до +25 ° C. Оберігати від морозу!

Упаковка:
Пляшка 500 мл з дозовником, 15 штук в коробці.

Рекомендації:
Інструкції, описані у цьому документі, є результатом наших випробувань і практики. Через різноманітність матеріалів і поверхонь, а також багатоманітність можливих способів застосування, які залишаються поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальність за отримані результати. У всіх випадках рекомендується провести тести.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

АТ «Солді і Ко», 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 28/2, тел. / Факс: (044) 591-53-05
www.soudal.ua, www.teplyimontazh.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua